

eurocol 225

the strong connection



EUROSOL PU CONTACT

Контактный клей на ПУ основе, прозрачный, не изменяет цвет приклеиваемых поверхностей, высокая начальная сила приклеивания.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретан, растворитель
Цвет	Прозрачный
Консистенция	Средневязкая

- Термореактивируемый контактный клей на основе полиуретана
- Подходит для однородных и гетерогенных ПВХ покрытий
- Прозрачный
- Не изменяет цвет покрытия
- Термореактивируемый
- Подходит для полов с подогревом
- Для термостойкого контактного склеивания широкого спектра материалов, таких как металл, стекло, керамика, пластмассы (ABS, винил, акрил), дерево, кожа, оргалит, резина и т.д.
- При монтаже напольного покрытия: его можно использовать для деревянных плинтусов, резиновых или виниловых лестничных ступеней, профилей с канавками, напольного покрытия. Также используется для укладки однородных виниловых, резиновых, кожаных и пробковых напольных покрытий, линолеума в соответствии с инструкциями производителя напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	200- 300 г/м2 при контактном приклеивании
Время затвердевания	Ок. 24 часов
Воспламеняемость	Да
Морозостойкость	Да
Дополнительные характеристики	Клей не вызывает изменения цвета приклеиваемых покрытий, отличается высокой устойчивостью к пластификаторам

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания контактным способом:

- плинтусов и профилей из ПВХ, резины, дерева
- напольных покрытий из ПВХ, натурального линолеума, пробки, резины
- резиновых или виниловых накладок на ступени
- изделий из металла, керамики, кожи, стекла, пластмасс (ABS, Акрил)

На впитывающие и не впитывающие влагу основания, внутри и снаружи помещений

Подходит для укладки во влажных помещениях.

225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении при температуре 5-30°C.
Время укладки	Ок. 60 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	10-15 минут
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Ацетон
Морозостойкость	Да

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, ровным и без слоев, снижающих адгезию.
- Слои, снижающие адгезию, остатки старого материала должны быть удалены соответствующими механическими мерами.
- В случае обнаружения дефектов, возражения должны быть представлены в письменной форме.

Инструкция по применению:

- Тщательно перемешайте клей перед использованием!
- Нанесите тонкий слой клея на основание пола и подложку из материала, который необходимо закрепить с помощью кисти или мелкозубчатого клеевого шпателя.
- Время проветривания и время контактного склеивания зависят от качества основания, количества нанесенного клея, температуры в помещении и влажности воздуха в помещении.
- Избегайте клеевых луж, которые значительно продлевают время высыхания.
- После укладки напольного покрытия тщательно прикатайте его, особенно вдоль швов. Исправление невозможно после установки.
- Пролитый клей следует немедленно и осторожно удалить ацетоном (растворителями).
- Повторная активация образовавшейся на поверхности клея пленки возможна путем нагрева пленки до ок. 70 °C. Учитывая это свойство клея, профили или плитку можно обработать клеем уже за несколько часов до установки. Нагрев пленки особенно рекомендуется для получения идеально чистого склеивания по краям и вдоль швов.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию!

Рабочие условия:

- температура пола не менее 15 °C, материал не менее 18 °C и температура в помещении, относительная влажность 35-75%, рекомендуется <65%.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 668,8 г/л
DGNB	ЛОС 76 %
Безопасность и окружающая среда	Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
225	Eurosol PU Contact	4.5 кг	4607164122607	96 шт.

225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

